

SOLIDE CLICK55 / acoustic

CARATTERISTICHE GENERALI	STANDARD	SOLIDE CLICK55 / acoustic
Prodotto standard	EN ISO 10582	Rivestimento resiliente eterogeneo
Spessore totale	EN ISO 24346	6,0 mm
Spessore strato d'usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Classificazione	EN ISO 10874	Commerciale: 33 / Industriale: 42
Peso totale	EN ISO 23997	10.000 g/m ²
Gruppo d'abrasione	EN 660-2	Gruppo T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensioni e confezioni	EN ISO 24342	DOGHE: 180 x 1210 mm 10 doghe/scatola= 2,18 m ² PIASTRE: 470 x 925 mm 5 piastre/scatola= 2,17 m ²
Trattamento di superficie		PUR Ecoprotec™
Tipo di click		Sistema a click I4F
Bordi smussati		Sì

Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Sedia a rotelle	ISO 4918	Nessun danno (Tipo W)
Gamba del mobile	ISO 16581	Nessun danno
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Riduzione rumore da calpestio	EN ISO 717-2	ΔL _w = 22 dB
Solidità colori alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	(0) Nessun effetto
Conducibilità termica	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Arricciamento sui bordi dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resistenza al fuoco	EN 13501-1	Classe Bfl-s1
Comportamento elettrico	EN 1815	≤ 2kV
Resistenza alle macchie	EN 26987	Molto buona
Riscaldamento a pannelli	EN 12524	Idoneo max 27°C

TVOC dopo 28 giorni (AgBB test) Indoor air quality	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³
Classe emissioni VOC Indoor air quality	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test Indoor air quality	ISO 16000-9	Superato
Plasticante		Senza ftalati
Gruppo formaldeide	EN 717-1	E1
Riciclabilità		100%

• Per le referenze non a stock il minimo d'ordine è di 150 mq. •

Descrizione

Pavimenti vinilici, stratificati, antistatici, presso-calandrati, stampati con decori effetto legno e pietra. Trattamento poliuretano rinforzato di superficie PUR. Trattamento antibatterico Ecoprotec™ (senza l'impiego di Nano particelle in argento) approvato dalla US EPA (Agenzia Americana per la protezione dell'ambiente), trattamento di protezione superficiale che rimuove il 99,9% dei batteri e garantisce una elevata protezione dai graffi ed una resistenza alle macchie due volte superiore alla media. Trattamento Ecoprotec™, tecnologia di trattamento ceramico antigraffio PU (antibatterico) con un'impareggiabile stabilità dimensionale, eccellenti prestazioni di assorbimento acustico, a bassa emissione di VOC e priva di ftalati.

Traffico

Commerciale molto pesante.

Composizione

Pavimentazione vinilica LVT con sistema ad incastro click; Strato di usura trasparente da 0,55 mm; Disegno stampato ad alta definizione; **Strato di copertura rigido; sottofondo acustico.**

EIR | Film decorativi effetto legno gofrati a registro | Questo aspetto naturale si ottiene con il poro di goffatura sincronizzato alla grana profonda della stampa, rendendo i pavimenti non solo reali alla vista, ma persino al tatto.



click



22 dB



LIUNI.COM

LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com